

枣庄市建筑节能保温材料产品质量监督抽查实施细则

(2025年版)

1 抽样

1.1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

1.2 抽样基数

抽样基数满足抽样数量即可。

1.3 抽样范围

抽查产品种类为绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（XPS）。

1.4 抽样数量

抽取的样品平均分为两份，其中一份为检验样品，另一份为备用样品。

每批次产品抽样数量及抽样要求见下表：

表 1-1 抽样数量及抽样要求

序号	产品种类	抽样数量	抽样注意事项	需注明信息
1	绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（XPS）	不少于20m <sup>2</sup> ；燃烧级别声称B <sub>2</sub> （E）级时不少于2m <sup>2</sup>	每块样品不少于500mm×500mm	类别、边缘结构形式、燃烧性能等级、绝热性能等级、是否用于墙面保温

注：抽样时应注意样品的生产日期。

2 检验项目及检测方法

表 2-1 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（XPS）产品检验项目

序号	检验项目	检测方法
1	压缩强度	GB/T 8813
2	绝热性能（25℃）	GB/T 10294
3	尺寸稳定性	GB/T 8811
4	燃烧性能	GB 8624 GB/T 8626 GB/T 20284 GB/T 2406.2

注：陈化时间应符合相应的产品标准要求。燃烧性能按照 GB 8624《建筑材料及制品燃烧性能分级》强制性国家标准，对企业声称的燃烧性能分级进行测试和判定。对执行 GB/T 10801.2 的用于墙面保温且声称 B<sub>1</sub> 或 B<sub>2</sub> 级的泡沫塑料，需按照 GB/T 2406.2 加测氧指数。

上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

### 3 判定规则

#### 3.1 标准依据

GB/T 10801.2 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（XPS）

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

#### 3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

### 4 异议复检

本细则中确定的全部检验项目，采用备用样品进行复检。